

许 原

(特許密第3 8 条 元だし参の規定による 特許出題)

田和 6 年 7月 2日②特願昭46-48639

① 特開昭 48-15:23

(全4頁)

肺疗题 井上武久

殿園

1. 発明の名称 不然性耐食複合管又は継手の製造方法

。 広杵技术の範囲に記載された発明の数

3.3. 発明者,

メイナーが 24代 吹田市原白台3丁目5番A一26一302

ш 🖷

(外2名)

19 日本国特許庁

公開特許公報

たがいりではかい 尼崎市抗瀬字上島1番地の1

木材化工根株式会社,

5.1. 代理人

#理士 西 本 甲 一


和學是

京都市中京区二条通高倉西入於風町五五石岩岩 電話四3808番

(2375)

6.5. 添附書類 目 録

- (1) 明 細 智
- (2) 図 面
- (3) 委 任 状
- (4) 日本日本



1、発明の名称 不燃性耐食複合管叉は継手の製造 方法。

2 、存許請求の範囲

- (1) カーボン線維或はカーボン線維を以つて級成せるテープ状布を単数に使用するか又はカーボン線維とガラス線維との混紡系或はその混紡系を以つて級成せるテープ状布を不然化せんとする弗索樹 脳系又はポリオレフイン系プラスナンク製パイプ の表面に任意間隔に希き付け、これに通電することによりパイプ表面に密融接着せしめたものを側管或は他の不然性のパイプ内に挿入して姿着せしめることを特徴とする不然性耐食複合管又は経手の製造方法。
- (2) カーボン機能或はカーボン機能を以つて設成せるテープ状布を単独に使用するか又はカーボン機能とガラス機能との混紡糸或はその混紡糸を以つて設成せるテープ状布を不燃化せんとする形象樹

庁内整理番号

審査請求

④ 公開昭48.(1973)2 26

643623

②日本分類

65 AZ 65 A/

脂系又はポリオレフィン系ブラステック製パイプの表面に任意間隔に考き付け、これに通電するととによりパイプ表面に溶融接着せしめたものを不燃性材例えばアルミニウム板で接着剤を介して被 優せしめることを特徴とする不燃性耐食複合管又は低手の製造方法。

3、発明の詳細な説明

- 2 -

辞開 昭48-15123 (2)

世来との点に改良を加えた形態のものとして、 塩化ビニールパイプを頻管又はアルミニクム管に そのまら或は接着剤を塗布して挿入したパイプが すてに開発され置内水配管或は化学工場の裏板準 送配管かどに利用されているが、塩化ビニールパイプは無機の酸、アルカリ、塩類溶液には低かて すぐれた耐食性を示すが、とれにどく登量でも有 彼の酸、或は溶剤が混入すると影質。 カクなどの現象を呈することが多く、しばしばず 故の原因とかつている。

弗索樹脂系又はポリオレフイン系プラスチック より成形されるプラスチックペイプは塩化ビニー ルペイプに比較すると多くの有機の酸或は語剤に 対しても充分実用性のある耐薬品性を発揮するが 、他方塩化ビニールパイプに比較し、被着体への 接着性に欠け、且つ熱加工性が悪いこと、被影優 係数の大きいこと(塩化ビニールの約2倍)など の要因も加わつて現在まで塩化ビニールパイプの よりに鋼管内に挿入し、一体化することは困難で あり実施されていたかつた。

-- 3 --

を密接するかしてフランツを付けてから鉄度はその他適当か官フランツで強く語め付けてかき、充填孔 5 より予めポリプロピレンペイプ上に無形着されたカーポン或はこれとの混紡クロスによく含 浸且つ報和し、これとすぐれた密着力を生ずると共にポリプロピレンペイプと領管の間類をすぐれた流動性により万偏なく充填し同時に予め表面の地域をした網管内面とも高い接着力を示すようなポリエステル或はエポキン系充填材 2 を常圧、場合によっては加圧或は減圧下で注入したットする。

との方法は倒管のペンド或はチーズなどの総手の場合でも同様に実施することが出来るが、例えばペンドではポリプロビレンパイプを若干予熱してから挿入する。或はチーズでは空下子形の水平配分を予め半割としてとれに豆形されたポリプロビレンチーズをはめ込み次いてこの部分を接合して元形にもどすなどの特別の工夫を受する。

とのようにして製作された複合管は技に示すよ うに実用条件よりなおきびしい熱変化を受けても 、ポリプコピレンペイブ面一充項材一個管内面間

との発明は従来困難でよつた弗黒樹脂系叉は水 りォレフィン系よりたるプラスチックを不穏性材 料よりたるパイプ(スパイラル質も含む)文はペ ンド・チーズなどの各種形状の梃手に内挿し、強 カに一体化した不燃性耐食パイプを製造しようと するものである。その方法は例えばポリプロピレ ンペイプもと頻智を一体化する例を述べると、す **ポポリプロピレンペイプもドついては、いわゆる** 直督では複合管として使用される温度条件から発 生する熱応力を計算し、との熱応力に対して充分 を安全事を与える有効を接着面積をカーポン機能 よりなるクロス又はとれどガラス繊維の温坊来よ りたるクロススをポリプロピレンパイプに巻き付 けて通電して熱融労して予め準値しておき、とれ とサンドプラスト、設売或はその偽造当た処理を 施し、且つその両端ドフランジが取り付けてある と共に適当を径の充填孔のと空気抜き孔の とを有 する頻管 1 内に付法を合わせて一時的に挿入セツ トし、次いてとの挿入されたポリブロピレンペイ プドは加熱により鍔返しするか攻は溶姜フランジ

に強力を要者力が附与されているために乱度変化 に伴つて発生する熱応力によつて剝離、変形、ク ランクなどの実用上有害な事故を生じない。

とのように弗素性服系又はポリオレフィン系ブ

华丽 昭48-15123 (3)

ラスナックパイプ ---- カーポン戦闘材料 ---- 夢着性 光坝材 ── 不燃性パイプ間を振めて強固に一体化 するととによつて、すぐれた耐寒品性を有しなが らしその意義性のために応用が考しく制限されて いた弗索樹脂系又はポリオレフィン系プラステァ クパイプも思熱することはなく、且つ同時に外部 毎輩 に よるク ラック の発 生或は強 度 変化 に よる彫 腰収載も解析されて本来問有の高い耐楽品性が発 全に発揮されるよりにせる。

尚との方法は偏管或は不悪性のペイプ内に挿入 接着せしめるに限らず前記カーボン検維等を考え 付けて通复して融着したプラスチックペイプの扱 面に不燃性材例えばアルミニウムをテープ状に被 断したものを巻き付けるか立はアルミニウム板を 以つて照視し接着剤を以つて被覆接着せしめても

市販のポリブロピレンペイブも0A (外径48mm 、 内厚 28m、長さ500m)の表面をサンドペ ーペープ40で粗化した後NBRで拭いて清浄に

ル樹脂養房面とに間隙を生じ両者は容易に斜離し た。 (第 4 図参照)

尚本発明は前記の実施例だけに限定されるもの てはない。


4、図面の簡単な説明

電1図は本発明よりなる不能化耐食パイプの業 断面图、第2图は第1图A-B赖断面图、第3图 はプラステックパイプドカーボン根籍よりたるク ロスを考を付けた場合の見取図、第4回はカーポ ンクロステープを用いてポリブロピレンパイプ、 ポリェステル樹脂充填材益びド鋼管より製造した 不燃化耐食パイプドラける接着力剤定給果を示す する。次いてとれに低弾性カーポンクロステーブ (商品名:カヤカーボン巾30m) を10件間筒 **でパイプ軸に対して30定の角度を保ちまがら張** カャかけ者を付け、これに通覚してカーポンクロ ステープを適度に発熱させてポリプロピレンパイ ブ製面を軟化溶剤して融着した。室ಡ放舟及飲べ イプを内面にサンドプラストした60Aの興管(外径 6 o . 5 mm 、 肉厚 5 2 . 9 mm 、 長さ 5 0 0 mm)内に挿入してポリブロピレンパイプと頻管の間 隊を接着剤としてポリエステル樹脂を完填し硬化 させポリプロピレン不然化複合質を製作した。と のポリプコピレン不燃化独合管より長さ20年の パイプ状は片を切り取りポリプロピレンパイプー ポリエステル樹脂一鎖管間の接着強さ(圧縮剪断) を調べたところ第4図に示すように約12倍の 接着強さを示した。


実施例1と同様の製作方法で直管1m、ペンド、 ナーメを作り次の条件でいわゆる熱衡率を与えた が創業、変形、影談などの具状は認められるかつ

BEST AVAILABLE COPY


第 / 図




第 3 図



第 4 図



第 2 図



7、上記以外の発明者

アメイド サルカ オーディーファイ ディファッティ ディファッティ ディファッティ オイル工機大物療内 イヤー 本 名 名 光 男